

## ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR

### Описание:

ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR – водоэмульсионная бархатисто-матовая фасадная краска, изготовленная на чистом акрилатном связующем. Благодаря тщательно разработанной рецептуре и высококачественным компонентам эффективно противостоит самым суровым атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Подходит для минеральных фасадов, а также деревянных поверхностей.

### Назначение:

Для наружных работ.

### Тип поверхности:

Предназначена для нанесения на минеральные фасады из бетона, цемента, различных видов штукатурки, а также деревянные поверхности такие как заборы, ставни и др.

### Область применения:

Фасады жилых и общественных зданий, сооружений.

### Преимущества:

- Стойкость к атмосферным воздействиям.
- Стойкость к УФ-излучению.
- Ускоренное время высыхания (второй слой можно наносить через 4 часа).
- Инструменты после покрасочных работ легко отмыть в чистой воде.
- Обладает высокой укрывистостью.

### Содержание летучих органических соединений:

Максимально разрешенное – 40 г/л. Краска ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR содержит – 20 г/л.

### Степень блеска:

4-6% (под углом 60°)

### Инструменты:

- Кисть.
- Валик (полиамидный или микрофибра с длиной ворса 12 мм).
- Распылитель.

### Удельный вес:

1,3 кг/л

### Расход:

1 л на 10-12м<sup>2</sup> в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности.

### Время высыхания при t=20°C:

- Сухая на ощупь - 2 часа.
- Нанесение второго слоя – 4 часа.

### Условия окружающей среды для покрасочных работ:

- Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +7 до +30°C.
- Максимальная влажность воздуха – 80%.
- Не наносить при наличии риска выпадения осадков во время нанесения или сушки.
- Избегайте окрашивания под прямыми солнечными лучами или на

**Ограничение ответственности** - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

теплых поверхностях.

- Покрытие должно быть защищено от попадания осадков в течение минимум двух суток после нанесения.

**Разбавление:**

Краска готова к использованию без разбавления.

При нанесении краски с помощью воздушного распылителя ее можно развести водой до 5-10%.

**Очистка рабочих инструментов:**

Очистите использованный инструмент в чистой воде.

**Цвета и оттенки:**

Все доступные оттенки с палитр ARGILE, за исключением: T511, T513, T521, T531, T532, T541, T542, а также цвета RAL, RAL Design, NCS

**Тара:**

Банки по 0,75; 2,5; 5 и 10л.

**Подготовка поверхности:**

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, а краска должна наноситься в сухую погоду.

Краску ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом загрунтованную.

**Новые поверхности.**

**Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):**

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения с фунгицидными добавками.
- В случае повышенной впитываемости основания нанесите слой ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR, разбавленный на 5-10 % водой.

**Необработанная древесина и ее производные (ДСП, МДФ):**

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте и отшлифуйте. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.).
- Если древесина выделяет танины или смолу, проконсультируйтесь с продавцом.

**Ранее окрашенные поверхности.**

**Ранее окрашенные минеральные поверхности:**

- Удалите всю старую плохо держащуюся краску.
- Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.
- При необходимости проведите мойку под высоким давлением.

**Ранее окрашенная древесина:**

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску, морилку или лак.

**Ограничение ответственности** - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

- Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Нанесение краски:**

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя.

На фасадах используйте валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса 12-18 мм. При использовании кисти Вы получите красивый декоративный эффект (следы от кисти). При нанесении валиком поверхность будет казаться более однородной.

При нанесении с помощью воздушного распылителя краску можно развести водой до 5-10%.

### **Уход за окрашенной поверхностью:**

Окрашенную краской ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR поверхность можно мыть губкой, смоченной в теплой чистой воде. При сильных загрязнениях допускается использование неагрессивных моющих средств. На прочных минеральных фасадах допускается использование мойки высокого давления.

### **Хранение и срок годности:**

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 3 года с даты производства\*. Дата производства указана на упаковке.

### **Техника безопасности при работе с краской:**

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR.

\* - 3 года для партий произведенных после 01.07.2023, для партий, произведенных до этой даты, срок гарантийного хранения составляет 1 год.

**Ограничение ответственности** - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.