

ARGILE MAT PROFOND

<u>Описание:</u>	ARGILE MAT PROFOND – акриловая вододисперсионная глубоко-матовая краска. Обладает высоким декоративным эффектом, слабым запахом, очень легко наносится.
<u>Назначение:</u>	Для внутренних работ.
<u>Тип поверхности:</u>	Предназначена для нанесения на новые и ранее окрашенные минеральные поверхности стен, потолков, а также деревянные поверхности.
<u>Область применения:</u>	Рекомендуется для стен в помещениях с низкой проходимостью и эксплуатационной нагрузкой и потолков в помещениях с нормальным уровнем влажности, таких как спальни, кабинеты, гостиные.
<u>Преимущества:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Идеальна для потолков.• Благодаря глубоко-матовой степени блеска эффективно рассеивает свет, скрывая незначительные дефекты основания.• Экологичная. Практически без запаха.• Инструменты после покрасочных работ легко отмыть в чистой воде.• Обладает хорошей укрывистостью.
<u>Содержание летучих органических соединений:</u>	Максимально разрешенное – 30г/л. Краска ARGILE MAT PROFOND содержит – 1 г/л.
<u>Степень блеска:</u>	2% (под углом 60°)
<u>Инструменты:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Кисть.• Валик (полиамидный, ворс 10-12 мм).• Распылитель.
<u>Удельный вес:</u>	1,42 кг/л
<u>Расход:</u>	1 л на 10м ² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности
<u>Время высыхания при t=20°C:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Сухая на ощупь - 2 часа.• Нанесение второго слоя – 6 часов.
<u>Условия окружающей среды для покрасочных работ:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25°C.• Максимальная влажность воздуха – 60%.
<u>Разбавление:</u>	Краска готова к использованию без разбавления. При нанесении краски с помощью воздушного распылителя ее можно развести водой до 20%.
<u>Очистка рабочих инструментов:</u>	Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Цвета и оттенки: 184 оттенка.

Тара: Банки по 0,75; 2,5; 5 и 10л.

Подготовка поверхности:

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25°C.

Краску ARGILE MAT PROFOND следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом загрунтованную.

Не рекомендуется использовать краску ARGILE MAT PROFOND в помещениях с высокой проходимостью, часто подверженных мытью и механическим повреждениям, таких как лестничные пролеты, детские, а также в комнатах с высокой влажностью воздуха. Для подобного рода помещений мы рекомендуем использовать краски ARGILE LAQUE MATE или LAQUE SATINEE INTERIEURE, поскольку они более устойчивы к попаданию влаги и истиранию.

Новые поверхности.

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- В качестве кроющего грунта под краску используйте грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

Металлические поверхности:

- Новые поверхности из черных металлов должны быть вручную или механически зачищены, чтобы удалить любую поверхностную ржавчину.
- Нанесите подходящий праймер, предохраняющий от ржавчины.

Пластиковые поверхности:

- Что бы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП):

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);
- Нанесите один неразбавленный слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенные поверхности.

Ранее окрашенные минеральные поверхности:

- Удалите всю старую плохо держащуюся краску.
- Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.
- Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски.

Поверхности, окрашенные матовой краской (особенно, если это потолок):

- Используйте в качестве грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

Поверхности, окрашенные полуматовой или глянцевой краской:

- Тщательно отшлифовать поверхность. Удалить образовавшуюся пыль.
- Нанести слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенная древесина:

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску или лак.
- Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Нанесение краски:

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску ARGILE MAT PROFOND в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя.

При нанесении краски с помощью воздушного распылителя краску можно развести водой до 20% максимум.

Уход за окрашенной поверхностью:

Окрашенная краской ARGILE MAT PROFOND поверхность допускает легкую сухую очистку при помощи мягкой безворсовой ткани или губки. Необходимо избегать механических повреждений окрашенной поверхности, таких как трение, соскабливание загрязнений и т.п.

Полный набор прочности (отверждение) покрытия может занять до 4х недель, в зависимости от толщины нанесенной пленки и условий окружающей среды (температура и влажность).

Хранение и срок годности

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке

Техника безопасности при работе с краской:

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE MAT PROFOND.