

## ARGILE MAT VELOUTÉ

<b><u>Описание:</u></b>	ARGILE MAT VELOUTÉ – акрил-полиуретановая водоэмульсионная матовая краска с гладкой нежной поверхностью.
<b><u>Назначение:</u></b>	Для внутренних работ.
<b><u>Тип поверхности:</u></b>	Предназначена для нанесения на новые и ранее окрашенные минеральные поверхности стен, потолков, деревянную мебель, двери.
<b><u>Область применения:</u></b>	Подходит для окраски жилых внутренних помещений с умеренной влажностью и эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни, кабинеты, столовые, гостиные комнаты.
<b><u>Преимущества:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2-й класс стойкости к влажному истиранию. Допускает легкую влажную уборку окрашенной поверхности.</li><li>• Практически без запаха.</li><li>• Инструменты после покрасочных работ легко отмыть в чистой воде.</li><li>• Обладает хорошей укрывистостью.</li></ul>
<b><u>Содержание летучих органических соединений:</u></b>	Максимально разрешенное – 30г/л. Краска ARGILE MAT VELOUTÉ содержит – 30 г/л.
<b><u>Степень блеска:</u></b>	3-5% (под углом 60°)
<b><u>Инструменты:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кисть.</li><li>• Валик (флоковый валик, полиамидный или микрофибра с длиной ворса 6-8 или 12 мм).</li><li>• Распылитель.</li></ul>
<b><u>Удельный вес:</u></b>	1,45 кг/л
<b><u>Расход:</u></b>	1 л на 10м <sup>2</sup> в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности
<b><u>Время высыхания при t=20°C:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сухая на ощупь - 2 часа.</li><li>• Нанесение второго слоя – 6-12 часов.</li></ul>
<b><u>Условия окружающей среды для покрасочных работ:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25°C.</li><li>• Максимальная влажность воздуха – 60%.</li></ul>
<b><u>Разбавление:</u></b>	Краска готова к использованию без разбавления.  При нанесении краски с помощью распылителя ее можно развести водой до 5-10%.
<b><u>Очистка рабочих инструментов:</u></b>	Очистите использованный инструмент в чистой воде.
<b><u>Цвета и оттенки:</u></b>	Все доступные оттенки с палитр ARGILE.

**Тара:** Банки по 0,75; 2,5; 5 и 10л.

## **Подготовка поверхности:**

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25°C.

Краску ARGILE MAT VELOUTÉ следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом загрунтованную.

## **Новые поверхности.**

### **Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):**

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- В качестве кроющего грунта под краску используйте грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

### **Металлические поверхности:**

- Новые поверхности из черных металлов должны быть вручную или механически зачищены, чтобы удалить любую поверхностную ржавчину.
- Нанесите подходящий праймер, предохраняющий от ржавчины.

### **Пластиковые поверхности:**

- Что бы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП):**

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);
- Нанесите один неразбавленный слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Уплотнители и герметики:**

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Нанесите один тонкий слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL дайте высохнуть минимум 6 часов, затем нанесите краску ARGILE MAT VELOUTÉ.
- Перед окраской всего объема рекомендуем сделать пробное выкрашивание на небольшом незаметном участке поверхности.
- Не окрашивайте силиконовые герметики и уплотнители.

## **Ранее окрашенные поверхности.**

### **Ранее окрашенные минеральные поверхности:**

- Удалите всю старую плохо держащуюся краску.
- Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.
- Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски.

### **Поверхности, окрашенные матовой краской (особенно, если это потолок):**

- Используйте в качестве грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

### **Поверхности, окрашенные полуматовой или глянцевой краской:**

- Тщательно отшлифовать поверхность. Удалить образовавшуюся пыль.
- Нанести слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Ранее окрашенная древесина:**

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску или лак.
- Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Ранее окрашенная мебель:**

- Тщательно удалите все следы полироли, воска или лака наждачной бумагой.
- Нанесите слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL, а затем два слоя краски ARGILE MAT VELOUTÉ.

### **Ранее окрашенные обои:**

- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL и внимательно наблюдайте за процессом высыхания: если заметите, что часть волокон обоев стала отходить от стены, тщательно зачистите это место с помощью наждачной бумаги.
- Если часть старых обоев отошла от стены полностью, тщательно удалите весь старый обойный клей специальными средствами и нанесите один слой ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION до нанесения краски ARGILE MAT VELOUTÉ.

### **Нанесение краски:**

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску ARGILE MAT VELOUTÉ в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя.

На гладких идеально подготовленных поверхностях небольшого и среднего размера, таких как пластик или металл (мебель, двери и т.д), используйте флоковый валик для лаков, валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-8 мм. На минеральных стенах или фактурных поверхностях рекомендуется использовать валик из микрофибры или полиамида с более длинным ворсом – 10-12 мм.

При нанесении краски с помощью распылителя краску можно развести водой до 5-10% максимум.

### **Уход за окрашенной поверхностью:**

Краска ARGILE MAT VELOUTÉ допускает легкую влажную уборку окрашенной поверхности. Необходимо избегать механических повреждений окрашенной поверхности, таких как трение, соскабливание загрязнений и т.п.

Для дополнительной защиты окрашенной поверхности в местах, подвергающихся повышенной эксплуатационной нагрузке и воздействию влаги краску можно защитить нанесением акрил-полиуретанового вододисперсионного лака ARGILE VERNIS MAT.

Полный набор прочности (отверждение) покрытия может занять до 4х недель, в зависимости от толщины нанесенной пленки и условий окружающей среды (температура и влажность). В этот период покрытие не должно подвергаться эксплуатационным воздействиям и мытью.

### **Хранение и срок годности**

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

### **Техника безопасности при**

Храните краску в недоступном для детей месте.

**работе с краской:**

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE MAT VELOUTÉ.